

**Описание:**

Прозрачная монтажная пленка на полиэтиленовой основе, с мелкозернистой поверхностью для переноса штампованных или сформированных компьютерным методом шрифтов и символов.

**Клей:**

Модифицированный полиакрилатный клей со средней клеящей способностью.

**Применение:**

Специально отрегулированный полиакрилатный клей обеспечивает беспроблемный перенос штампованных или сформированных компьютерным методом шрифтов и символов. Возможность снятия без каких-либо остатков сохраняется без существенного усиления адгезии даже по прошествии с момента наклеивания периода времени более 6 месяцев. Высокая прочность на растяжение материала пленки обеспечивает возможность точного позиционирования. Монтажная пленка пригодна почти для всех известных типов пленок с блестящей и матовой поверхностью.

**Технические данные**

<b>Толщина*</b> (пленка с клеем)	0,155 мм
<b>Вес*</b> (пленка и клей)	110 г/м <sup>2</sup>
<b>Сила сцепления*</b> (FINAT-TM1, через 20 минут, нержавеющая сталь)	2 Н/25 мм
<b>Разрывная прочность (DIN EN ISO 527)</b>	
В продольном направлении	мин. 25 МПа
В поперечном направлении	мин. 25 МПа
<b>Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527)</b>	
В продольном направлении	мин. 500 %
В поперечном направлении	мин. 700 %
<b>Срок хранения **</b>	2 года
<b>Температура склеивания</b>	мин. + 10 °С

\* среднее значение

\*\* в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

Основой приведенных данных являются наши знания и практический опыт. Вследствие многообразия различных воздействий в процессе обработки и применения мы рекомендуем провести испытания наших продуктов для специальных областей применения в рамках собственных опытов. Предоставленные нами данные не содержат обязательных с правовой точки зрения гарантии определенных свойств.



Orafol Europe GmbH – Orafolstraße 2 – D 16515 Oranienburg  
Telefon: +49 (0) 3301/864 0 – Telefax: +49 (0) 3301/864 100  
E-mail: verkauf@orafol.de – Internet: <http://www.orafol.com>